



C4TTL000

UNI EN 12825: 3/3,0/A1

PSA MOB UK: LIGHT GRADE



Dalles de faux plancher JVP 4x4 composées d'un cœur en bois particule FSC recyclé 100% d'une densité de 650/700 kg/m³, encapsulées d'une colle à base d'eau dans deux feuilles d'acier galvanisés de 0,35 mm d'épaisseur, recyclé au 30% soudées ensemble avec une finition de renforcement périmétrique, breveté, par un renforcement d'un quadruple pli supérieur.

Le système prévoit une face d'acier supérieure afin de pouvoir recevoir une future finition auto plombante.

Les dalles sont installées par simple pose sur une structure métallique réglable en hauteur, sans l'aide d'entretoises.

Dalles produites en conformité des systèmes de gestion UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015.

Dimensions Géométriques - tolérances selon UNI EN 12825: class 1

Nominal Dimensions	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	Equerrage	Concavité et Convexité	Gauchissement
600x600x29 mm	600 mm	600 mm	29 mm	9,25 kg			
Tolérances	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,5 kg	+/- 0,3 mm	< 0,4 mm	< 0,3 mm

Effort Statiques (25x25mm poinçon) vérins sans entretoises

	Class	Requeté	Résultat
UNI EN 12825	Chargement maximal classe 3	Chargement maximal pas moins de 8 kN	Rupture centre coté 8,73 kN Rupture centre dalle 13,86 kN Rupture diagonal 8,06 kN
UNI EN 12825	Déflexion classe A	Max déflexion accepté 2,5 mm	Déflexion 2,5 mm, centre coté avec 2,74 kN Déflexion 2,5 mm, centre dalle avec 3,32 kN Déflexion 2,5 mm, diagonal avec 3,45 kN Déflexion résiduelle après 30' mm 0,05
PSA MOB PF2 PS	LIGHT GRADE	Entièrement passé	Entièrement passé

Performances Phisiques

	Norme	Requête	Résultat
Réaction au feu	UNI EN 13501-1 UNI EN 13501-1 SBI EN 13823	Bfl-s1 B-s1-d0	Certificat n. RZF/EST/01/G Istituto Giordano - Italia Certificat N399770 Istituto Giordano - Italia
Résistance au feu	UNI EN 13501-2	REI 60r	Certificat CSI 2418 FR CSI - Italia
Bruit performance Bruit aérien, dalle nue	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Dn,f,w 42 dB PV n: 01/3872-GD/gd ULG - Belgique
Bruit performance Bruit choc, dalle nue	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Ln,f,w 68 dB PV n: 01/3873-GD/gd ULG - Belgique
Bruit performance Bruit choc inter-étage	UNI EN 140-8		nue Δlw 17 dB gomme+nue Δlw 22 dB gomme+nue+pvc AP Δlw 22 dB gomme+nue+carrelage APB Δlw 29 dB gomme+nue+moquette AP Δlw 28 dB

Informations Environnementales

EPD S-P01016 JVP 4x4	VOC ISO 16000 ISO 16200 Air Comfort Gold Eurofins 392-2023-10176702A EN	FSC INT-COC001121 FSC-C 023271	GARANTIE 50 ans système complet	Cradle to Cradle Certified® Certificat de circularité SILVER Version 5.0	Recycled post consume 82% GWP in kg CO2eq - EN15804+A2 2.45 per unit / 6.80 per m2
-------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--

Conditionnement & Transport

Conditionnement: dimensions 61cm x 61cm x 110cm

Bois palette: Certifié PEFC

Carton box: 95 % de papier recyclé.

Cerclage PET: Matériaux 100 % recyclés

Standard conditionnement:

32 dalles pour palette

poids brut:

environ 305 kg pour palette

Identification:

code identification imprimé

marque vert

sur chacune dalle



C4TTL001 corner lockUNI EN 12825: 3/3,0/A1
PSA MOB UK: LIGHT GRADE

Dalles de faux plancher JVP 4x4 composées d'un cœur en bois particule FSC recyclé 100% d'une densité de 650/700 kg/m³, encapsulées d'une colle à base d'eau dans deux feuilles d'acier galvanisés de 0,35 mm d'épaisseur, recyclé au 30% soudées ensemble avec une finition de renforcement périmétrique, breveté, par un renforcement d'un quadruple pli supérieur.

Le système prévoit une face d'acier supérieure afin de pouvoir recevoir une future finition auto plombante.

Les dalles sont vissées sur une structure métallique réglable en hauteur, sans l'aide d'entretoises.


Dalles produites en conformité des systèmes de gestion UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015.





Dimensions Géométriques - tolérances selon UNI EN 12825: class 1

Nominal Dimensions	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	Equerrage	Concavité et Convexité	Gauchissement
600x600x29 mm	600 mm	600 mm	29 mm	9,25 kg			
Tolérances	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,5 kg	+/- 0,3 mm	< 0,4 mm	< 0,3 mm

Effort Statiques (25x25mm poinçon) vérins sans entretoises

	Class	Requeté	Résultat
 UNI EN 12825	Chargement maximal classe 3	Chargement maximal pas moins de 8 kN	Rupture centre coté 8,73 kN Rupture centre dalle 13,86 kN Rupture diagonal 8,06 kN
 UNI EN 12825	Déflexion classe A	Max déflexion accepté 2,5 mm	Déflexion 2,5 mm, centre coté avec 2,74 kN Déflexion 2,5 mm, centre dalle avec 3,32 kN Déflexion 2,5 mm, diagonal avec 3,45 kN Déflexion résiduelle après 30' mm 0,05
 PSA MOB PF2 PS	LIGHT GRADE	Entièrement passé	Entièrement passé

Performances Phisques

	Norme	Requête	Résultat
 Réaction au feu	UNI EN 13501-1 UNI EN 13501-1 SBI EN 13823	Bfl-s1 B-s1-d0	Certificat n. RZF/EST/01/G Istituto Giordano - Italia Certificat N399770 Istituto Giordano - Italia
 Résistance au feu	UNI EN 13501-2	REI 60r	Certificat CSI 2418 FR CSI - Italia
 Bruit performance Bruit aérien, dalle nue	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Dn,f,w 42 dB PV n: 01/3872-GD/gd ULG - Belgique
 Bruit performance Bruit choc, dalle nue	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Ln,f,w 68 dB PV n: 01/3873-GD/gd ULG - Belgique
 Bruit performance Bruit choc inter-étage	UNI EN 140-8		nue Δlw 17 dB gomme+nue Δlw 22 dB gomme+nue+pvc AP Δlw 22 dB gomme+nue+carrelage APB Δlw 29 dB gomme+nue+moquette AP Δlw 28 dB

Informations Environnementales

EPD S-P01016 JVP 4x4	VOC ISO 16000 ISO 16200 Air Comfort Gold Eurofins 392-2023-10176702A EN	FSC INT-COC001121 FSC-C 023271	GARANTIE 50 ans système complet	Cradle to Cradle Certified® Certificat de circularité SILVER Version 5.0	Recycled post consume 82% GWP in kg CO2eq - EN15804+A2 2.45 per unit / 6.80 per m2
--------------------------------	--	---	--	--	---

Conditionnement & Transport

Conditionnement: dimensions 61cm x 61cm x 110cm	Standard conditionnement: 32 dalles pour palette	Identification: code identification imprimé marque vert
Bois palette: Certifié PEFC	pois brut: environ 305 kg pour palette	sur chacune dalle
Carton box: 95 % de papier recyclé.		
Cerclage PET: Matériaux 100 % recyclés		

