



C4TTM000

UNI EN 12825: 5/3,0/A1

PSA MOB UK: MEDIUM GRADE

Dalles de faux plancher JVP 4x4 composées d'un cœur en bois particule FSC recyclé 100% d'une densité de 700/750 kg/m³, encapsulées d'une colle à base d'eau dans deux feuilles d'acier galvanisés de 0,40 mm d'épaisseur, recyclé au 30% soudées ensemble avec une finition de renforcement périmétrique, breveté, par un renforcement d'un quadruple pli supérieur.

Le système prévoit une face d'acier supérieure afin de pouvoir recevoir une future finition auto plombante.

Les dalles sont installées par simple pose sur une structure métallique réglable en hauteur, sans l'aide d'entretoises.

Dalles produites en conformité des systèmes de gestion UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015.

Dimensions Géométriques - tolérances selon UNI EN 12825: class 1

Nominal Dimensions	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	Equerrage	Concavité et Convexité	Gauchissement
600x600x29 mm	600 mm	600 mm	29 mm	10,15 kg			
Tolérances	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,5 kg	+/- 0,3 mm	< 0,4 mm	< 0,3 mm

Effort Statiques (25x25mm poinçon) vérins sans entretoises

	Class	Requeté	Résultat
UNI EN 12825	Chargement maximal classe 5	Chargement maximal pas moins de 10 kN	Rupture centre coté 10,00 kN Rupture centre dalle 16,58 kN Rupture diagonal 10,25 kN
UNI EN 12825	Déflexion classe A	Max déflexion accepté 2,5 mm	Déflexion 2,5 mm, centre coté avec 3,34 kN Déflexion 2,5 mm, centre dalle avec 3,57 kN Déflexion 2,5 mm, diagonal avec 3,68 kN Déflexion résiduelle après 30' mm 0,08
PSA MOB PF2 PS	MEDIUM GRADE	Entièrement passé	Entièrement passé

Performances Physiques

	Norme	Requête	Résultat
Réaction au feu	UNI EN 13501-1 UNI EN 13501-1 SBI EN 13823	Bfl-s1 B-s1-d0	Certificat n. 300198/RF5975 Istituto Giordano - Italia Certificat N399771 Istituto Giordano - Italia
Résistance au feu	UNI EN 13501-2	REI 60r *	Certificat CSI 2418 FR CSI - Italia * voir aussi Jugement d'Expert CSI 0023/ING/ING/22
Bruit performance Bruit aérien, dalle nue	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Dn,f,w 46 dB PV n. DE 631X857 BBRI - Belgique
Bruit performance Bruit choc, dalle nue	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Ln,f,w 69 dB PV n. DE 631X857 BBRI - Belgique
Bruit performance Bruit choc inter-étage	UNI EN 140-8		nue Δlw 17 dB gomme+nue Δlw 21 dB gomme+nue+pvc AP Δlw 22 dB gomme+nue+carrelage APB Δlw 29 dB gomme+nue+moquette AP Δlw 28 dB

Informations Environnementales

EPD S-P01016 JVP 4x4	VOC ISO 16000 ISO 16200 Air Comfort Gold Eurofins 392-2023-10176702A EN	FSC INT-COC001121 FSC-C 023271	GARANTIE 50 ans système complet	Cradle to Cradle Certified® Certificat de circularité SILVER Version 5.0	Recycled après consume 81% GWP in kg CO ₂ eq - EN15804+A2 2.06 per unit / 5.73 per m2
-------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--

Conditionnement & Transport

Conditionnement: dimensions 61cm x 61cm x 110cm

Bois palette: Certifié PEFC

Carton box: 95 % de papier recyclé.

Cerclage PET: Matériaux 100 % recyclés

Standard conditionnement:

32 dalles pour palette

poids brut:

environ 330 kg pour palette

Identification:

code identification imprimé

marque jaune

sur chacune dalle



C4TTM001 corner lock

UNI EN 12825: 5/3,0/A1

PSA MOB UK: MEDIUM GRADE



Dalles de faux plancher JVP 4x4 composées d'un cœur en bois particule FSC recyclé 100% d'une densité de 700/750 kg/m³, encapsulées d'une colle à base d'eau dans deux feuilles d'acier galvanisés de 0,40 mm d'épaisseur, recyclé au 30% soudées ensemble avec une finition de renforcement périmétrique, breveté, par un renforcement d'un quadruple pli supérieur.

Le système prévoit une face d'acier supérieure afin de pouvoir recevoir une future finition auto plombante.

Les dalles sont vissées sur une structure métallique réglable en hauteur, sans l'aide d'entretoises.

Dalles produites en conformité des systèmes de gestion UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015.

Dimensions Géométriques - tolérances selon UNI EN 12825: class 1

Nominal Dimensions	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	Equerrage	Concavité et Convexité	Gauchissement
600x600x29 mm	600 mm	600 mm	29 mm	10,15 kg			
Tolérances	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,5 kg	+/- 0,3 mm	< 0,4 mm	< 0,3 mm

Effort Statiques (25x25mm poinçon) vérins sans entretoises

	Class	Requeté	Résultat
UNI EN 12825	Chargement maximal classe 5	Chargement maximal pas moins de 10 kN	Rupture centre coté 10,00 kN Rupture centre dalle 16,58 kN Rupture diagonal 10,25 kN
UNI EN 12825	Déflexion classe A	Max déflexion accepté 2,5 mm	Déflexion 2,5 mm, centre coté avec 3,34 kN Déflexion 2,5 mm, centre dalle avec 3,57 kN Déflexion 2,5 mm, diagonal avec 3,68 kN Déflexion résiduelle après 30' mm 0,08
PSA MOB PF2 PS	MEDIUM GRADE	Entièrement passé	Entièrement passé

Performances Phisiques

	Norme	Requête	Résultat
Réaction au feu	UNI EN 13501-1 UNI EN 13501-1 SBI EN 13823	Bfl-s1 B-s1-d0	Certificat n. 300198/RF5975 Istituto Giordano - Italia Certificat N399771 Istitut Giordano - Italia
Résistance au feu	UNI EN 13501-2	REI 60r *	Certificat CSI 2418 FR CSI - Italia * voir aussi Jugement d'Expert CSI 0023/ING/ING/22
Bruit performance Bruit aérien, dalle nue	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Dn,f,w 46 dB PV n. DE 631X857 BBRI - Belgique
Bruit performance Bruit choc, dalle nue	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Ln,f,w 69 dB PV n. DE 631X857 BBRI - Belgique
Bruit performance Bruit choc inter-étage	UNI EN 140-8		nue Δlw 17 dB gomme+nue Δlw 21 dB gomme+nue+pvc AP Δlw 22 dB gomme+nue+carrelage APB Δlw 29 dB gomme+nue+moquette AP Δlw 28 dB

Informations Environnementales

EPD S-P01016 JVP 4x4	VOC ISO 16000 ISO 16200 Air Comfort Gold Eurofins 392-2023-10176702A EN	FSC INT-COC001121 FSC-C 023271	GARANTIE 50 ans système complet	Cradle to Cradle Certified® Certificat de circularité SILVER Version 5.0	Recycled après consume 81% GWP in kg CO2eq - EN15804+A2 2.06 per unit / 5.73 per m2
-------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Conditionnement & Transport

Conditionnement: dimensions 61cm x 61cm x 110cm	Standard conditionnement: 32 dalles pour palette poids brut: environ 330 kg pour palette	Identification: code identification imprimé marque jaune sur chacune dalle
Bois palette: Certifié PEFC		
Carton box: 95 % de papier recyclé.		
Cerclage PET: Matériaux 100 % recyclés		

