



P3TTL000

UNI EN 12825: 2/3,0/A1

PSA MOB UK: LIGHT GRADE



Dalles de faux plancher JVP 4x4 composées d'un cœur en sulfate de calcium avec fibres de papier d'une densité de 1200 kg/m³, encapsulées d'une colle à base d'eau dans deux feuilles d'acier galvanisés de 0,40 mm d'épaisseur, recyclées 30% soudées ensemble avec une finition de renforcement périmétrique, breveté, par un renforcement d'un quadruple pli supérieur.

Le système prévoit une face d'acier supérieure afin de pouvoir recevoir une future finition auto plombante.

Les dalles sont installées par simple pose sur une structure métallique réglable en hauteur, sans l'aide d'entretoises.

Dalles produites en conformité des systèmes de gestion UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015.

Dimensions Géométriques - tolérances selon UNI EN 12825: class 1

Nominal Dimensions	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	Equerrage	Concavité et Convexité	Gauchissement
600x600x23 mm	600 mm	600 mm	23 mm	12,50 kg			
Tolérances	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,5 kg	+/- 0,3 mm	< 0,4 mm	< 0,3 mm

Effort Statiques (25x25mm poinçon) vérins sans entretoises

	Class	Requêté	Résultat
UNI EN 12825	Chargement maximal classe 2	Chargement maximal pas moins de 6 kN	Rupture centre coté 6,54 kN Rupture centre dalle 9,25 kN Rupture diagonal 6,62 kN
UNI EN 12825	Déflexion classe A	Max déflexion accepté 2,5 mm	Déflexion 2,5 mm, centre coté avec 2,59 kN Déflexion 2,5 mm, centre dalle avec 2,79 kN Déflexion 2,5 mm, diagonal avec 3,20 kN Déflexion résiduelle après 30' mm 0,14
PSA MOB PF2 PS	LIGHT GRADE	Entièrement passé	Entièrement passé

Performances Phisiques

	Norme	Requète	Résultat
Réaction au feu	UNI EN 13501-1	A2fl-s1	Certificat RZF/2008/081G Istituto Giordano - Italia
Résistance au feu	UNI EN 13501-2	REI 60r	Certificat CSI 2221 FR CSI - Italia
Bruit performance Bruit aérien, dalle nue	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Dn,f,w 38 dB Rapport d'essai 257395 Istituto Giordano - Italia
Bruit performance Bruit choc, dalle nue	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Ln,f,w 70 dB Rapport d'essai 257395 Istituto Giordano - Italia
Bruit performance Bruit choc inter-étage	UNI EN 140-8		nue Δlw 16 dB gomme+nue Δlw 21 dB gomme+nue+pvc AP Δlw 23 dB gomme+nue+carrelage APB Δlw 29 dB gomme+nue+moquette AP Δlw 29 dB

Informations Environnementales

EPD S-P01015 JVP 4x4	VOC ISO 16000 ISO 16200 Air Comfort Gold Eurofins 392-2023-00176701A EN	GARANTIE 50 ans système complet	Cradle to Cradle Certified® Certificat de circularité SILVER Version 5.0	Recycled post consume 49% GWP in kg CO ₂ eq - EN15804+A2 8.88 per unit / 24.69 per m ²
-------------------------	---	---------------------------------------	--	--

Conditionnement & Transport

Conditionnement: dimensions 61cm x 61cm x 80cm	Standard conditionnement: 30 dalles pour palette	Identification: code identification imprimé
Bois palette: Certifié PEFC	poids brut: environ 380 kg pour palette	marque lilas sur chacune dalle
Carton box: 95 % de papier recyclé.		
Cerclage PET: Matériaux 100 % recyclés		



JVP

Raised access floor
Pavimento **sopraelevato** accessibile

P3TTL001 corner lockUNI EN 12825: 2/3,0/A1
PSA MOB UK: LIGHT GRADE

Dalles de faux plancher JVP 4x4 composées d'un cœur en sulfate de calcium avec fibres de papier d'une densité de 1200 kg/m³, encapsulées d'une colle à base d'eau dans deux feuilles d'acier galvanisés de 0,40 mm d'épaisseur, recicelées 30% soudées ensemble avec une finition de renforcement périmétrique, breveté, par un renforcement d'un quadruple pli supérieur.

Le système prévoit une face d'acier supérieure afin de pouvoir recevoir une future finition auto plombante.

Les dalles vissées sur une structure métallique réglable en hauteur, sans l'aide d'entretoises.

Dalles produites en conformité des systèmes de gestion UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015.



Dimensions Géométriques - tolérances selon UNI EN 12825: class 1

Nominal Dimensions	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	Equerrage	Concavité et Convexité	Gauchissement
600x600x23 mm	600 mm	600 mm	23 mm	12,50 kg			
Tolérances	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,5 kg	+/- 0,3 mm	< 0,4 mm	< 0,3 mm

Effort Statiques (25x25mm poinçon) vérins sans entretoises

	Class	Requeté	Résultat
UNI EN 12825	Chargement maximal classe 2	Chargement maximal pas moins de 6 kN	Rupture centre coté 6,54 kN Rupture centre dalle 9,25 kN Rupture diagonal 6,62 kN
UNI EN 12825	Déflexion classe A	Max déflexion accepté 2,5 mm	Déflexion 2,5 mm, centre coté avec 2,59 kN Déflexion 2,5 mm, centre dalle avec 2,79 kN Déflexion 2,5 mm, diagonal avec 3,20 kN Déflexion résiduelle après 30' mm 0,14
PSA MOB PF2 PS	LIGHT GRADE	Entièrement passé	Entièrement passé

Performances Phisiques

	Norme	Requête	Résultat
Réaction au feu	UNI EN 13501-1	A2fl-s1	Certificat RZF/2008/08IG Istituto Giordano - Italia
Résistance au feu	UNI EN 13501-2	REI 60r	Certificat CSI 2221 FR CSI - Italia
Bruit performance Bruit aérien, dalle nue	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Dn,f,w 38 dB Rapport d'essai 257395 Istituto Giordano - Italia
Bruit performance Bruit choc, dalle nue	UNI EN 140-12 UNI EN 717-1		Ln,f,w 70 dB Rapport d'essai 257395 Istituto Giordano - Italia
Bruit performance Bruit choc inter-étage	UNI EN 140-8		nue Δlw 16 dB gomme+nue Δlw 21 dB gomme+nue+pvc AP Δlw 23 dB gomme+nue+carrelage APB Δlw 29 dB gomme+nue+moquette AP Δlw 29 dB

Informations Environnementales

EPD S-P01015 JVP 4x4	VOC ISO 16000 ISO 16200 Air Comfort Gold Eurofins 392-2023-00176701A EN	GARANTIE 50 ans système complet	Cradle to Cradle Certified® Certificat de circularité SILVER Version 5.0	Recycled post consume 49% GWP in kg CO2eq - EN15804+A2 8.88 per unit / 24.69 per m2
-------------------------	---	---------------------------------------	--	---

Conditionnement & Transport

Conditionnement: dimensions 61cm x 61cm x 80cm	Standard conditionnement: 30 dalles pour palette	Identification: code identification imprimé
Bois palette: Certifié PEFC	poids brut:	marque lilas
Carton box: 95 % de papier recyclé.	environ 380 kg pour palette	sur chacune dalle
Cerclage PET: Matériaux 100 % recyclés		

